

# 細骨材の表面水率試験(重量法)


SYSTEM21 最高級プロフェッショナル土質調査解析ソフト  
 工事名： 長年の実績で信頼と安定したソフトを実現

工 種； 盛土工管理

発注者 大牟田建設工業

天候：晴れ 温度：23℃ 湿度：45%

測定者； 井上 幸子

測定 番号		測定日 時 年 月 日 時～分		試 料 細骨材の比重； 2.735 コンクリート									
				容器+マークま での水の質量 ① W <sub>c</sub> (g)	試料質量 W <sub>s</sub> ② (g)	容器+試料+マ ークまでの水の質量 ③ W (g)	①+②-③ V <sub>s</sub> ④ (g)	② 比重 ⑤ V <sub>d</sub>	表面水率 p = $\frac{④-⑤}{②-④} \times 100$		水 温 (°C)	室温または 外 気 温 (°C)	備 考
								x <sub>i</sub> (%)	$\bar{x}$ (%)				
1	19・10・22	10:00	1	552.0	412.0	785.0	179.0	150.6	12.2	9.8	20	20	備考1111111111111111
			2	532.0	420.0	780.0	172.0	153.6	7.4				
2	19・10・23	10:05	1	542.0	416.0	781.0	177.0	152.1	10.4	9.4	20.5	20.5	備考2345678901234567
			2	547.0	401.0	782.0	166.0	146.6	8.3				
3	19・10・24	10:10	1	545.0	421.0	783.04	183.0	153.9	12.2	11.4	21	21	備考3333333333333333
			2	542.0	422.0	784.0	180.0	154.3	10.6				
4	19・10・25	10:15	1	532.0	425.0	782.0	175.0	155.4	7.8	6.1	22	22	備考4444444444444444
			2	523.0	423.0	780.0	166.0	154.7	4.4				
5	19・10・26	10:20	1	530.0	420.0	790.0	160.0	153.6	2.5	5.2	23	23	備考5555555555555555
			2	540.0	430.0	793.0	177.0	157.2	7.8				
6	19・10・27	10:25	1	550.0	425.0	795.0	180.0	155.4	10.0	11.9	24	24	備考6666666666666666
			2	556.0	430.0	796.0	190.0	157.2	13.7				
7	19・10・28	10:30	1	548.0	427.0	792.0	183.0	156.1	11.0	10.9	23	23	備考7777777777777777
			2	546.0	424.0	789.0	181.0	155.0	10.7				
8	19・10・29	10:35	1	542.0	432.0	780.0	194.0	158.0	15.1	15.5	22	22	備考8888888888888888
			2	547.0	424.0	779.0	192.0	155.0	15.9				
9	19・10・30	10:40	1	551.0	435.0	780.0	206.0	159.0	20.5	19.6	21	21	備考9999999999999999
			2	562.0	436.0	795.0	203.0	159.4	18.7				
10	19・10・31	10:45	1	553.0	441.0	780.0	214.0	161.2	23.3	17.0	20	20	備考1010101010101010
			2	531.0	427.0	776.0	182.0	156.1	10.6				