

試料番号 アスファルト 試験年月日 2019年11月17日
 調査名・目的 SYSTEM21 最高級プロフェッショナル土質調査解析ソフト 使用場所 SP.120
 試料採取場所 東京都奥多摩市 試験者 井上 幸子

標準網ふるい 寸法 (m/m)	残留量 (g)	残留率 (%)	累加残留率 (%)	通過百分率 (%)	標準粒度範囲 (%)
210	0.0	0.0	0.0	100.0	100
135	735.3	3.9	3.9	96.1	93 ~ 98
75	650.3	3.4	7.3	92.7	88 ~ 95
60	736.0	3.9	11.2	88.8	85 ~ 93
50	508.5	2.7	13.9	86.1	81 ~ 91
40	515.5	2.7	16.6	83.4	75 ~ 90
31.5	353.9	1.9	18.5	81.5	70 ~ 87
26.5	526.7	2.8	21.3	78.7	65 ~ 85
19.0	1169.3	6.2	27.5	72.5	60 ~ 80
16.0	647.5	3.4	30.9	69.1	55 ~ 77
13.2	658.1	3.5	34.4	65.6	51 ~ 72
9.5	1200.0	6.3	40.7	59.3	47 ~ 67
4.75	1300.0	6.9	47.6	52.4	40 ~ 60
2.36	1400.0	7.4	55.0	45.0	30 ~ 52
1.18	1500.0	7.9	62.9	37.1	25 ~ 45
0.425	1660.0	8.8	71.7	28.3	19 ~ 37
0.150	1700.0	9.0	80.7	19.3	12 ~ 26
0.075	1800.0	9.5	90.2	9.8	4 ~ 13
R	1900.5	9.8	100.0		
計	18961.60	100.0			

粒径加積曲線図 粗粒率 1.61

