

試料番号 S1-1(3.00m~3.70m)

試験年月日 2019年10月21日

調査名・目的 SYSTEM21 最高級プロフェッショナル土質調査解析ソフト  
長年の実績で信頼と安定したソフトを実現

使用場所 路盤工

試料採取場所 大牟田採石場

試験者 井上 幸子

測定番号	ふるいの呼び寸法で 区分した各群の粒径 の範囲 (mm)		①	②	③	④	⑤	⑥
			ふるい分け試験		各群の試料質 量および個数 (g) (個)	各群の軟石粒 の質量および 個数 (g) (個)	各群の軟石質 量および個数 百分率 (%)	軟石質量百分 率 (%)
	通るふるい	留まる ふるい	残留質量 (g)	各群の質量 百分率 (%)			$\frac{④}{③}$	$\frac{② \times ⑤}{100}$
1	53	37.5						
	37.5	19						
	19	13.2	127.0	2.4	-	-	5.2	0.1
					-	-	5.1	
	13.2	4.75	1296.0	24.3	737.0	38.0	5.2	1.3
					98.0	5.0	5.1	
	4.75	2.36	3903.0	73.3	242.0	8.0	3.3	2.4
				85.0	2.0	2.4		
合計			5326.0	100.0	粗骨材の軟石百分率 (%) $\Sigma$ ⑥			3.8
2	53	37.5						
	37.5	19						
	19	13.2	218.0	4.0	-	-	5.6	0.2
					-	-	6.3	
	13.2	4.75	1291.0	23.8	736.0	41.0	5.6	1.3
					96.0	6.0	6.3	
	4.75	2.36	3915.0	72.2	250.0	9.0	3.6	2.6
				88.0	3.0	3.4		
合計			5424.0	100.0	粗骨材の軟石百分率 (%) $\Sigma$ ⑥			4.1

備考

平均 4.0 %

軟石量 備考1  
軟石量 備考2  
軟石量 備考3  
軟石量 備考4  
軟石量 備考5